



深圳市帝源新材料科技股份有限公司

SHENZHEN DIYUAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：中国广东省深圳市光明新区公明街道合水口社区下朗工业区 37 栋

TEL: 0755-29860782 FAX: 0755-29860765 邮编: 518106

P/N:品名	DY-U-003 : UL105°C SR-PVC 绝缘料 (专利产品)																						
Application	UL758 /1581																						
Rated	适用于 UL758 /1581 标准额定耐温等级 105°C的 SR-PVC 绝缘材料 ,适用于超薄壁绝缘电线 (壁厚 0.1mm) 依然保持优良的耐老化性能。产品符合欧盟 ROHS 2.0 REACH 等环保要求。																						
Specification	<table><tr><td>Tensile strength 抗张强度≥MPa</td><td>21</td></tr><tr><td>Elongation at break 断裂伸长率≥%</td><td>100</td></tr><tr><td>Volume resistivity 体积电阻率≥Ω.m</td><td>1.0×10¹²(20°C)</td></tr><tr><td>Flame test 阻燃等级</td><td>94V-0</td></tr><tr><td>Hardness shore A 邵氏硬度</td><td>90~96</td></tr><tr><td>Aging temperature 老化温度°C</td><td>136</td></tr><tr><td>Aging time hrs 老化时间 Hr</td><td>168</td></tr><tr><td>Tensile strength retrntion 抗张残率≥%</td><td>70</td></tr><tr><td>Elongation retrntion 伸长残率≥%</td><td>65</td></tr><tr><td>Density 比重</td><td>1.40+/-0.05</td></tr><tr><td>Brittle temperature 脆化温度°C</td><td>-15</td></tr></table>	Tensile strength 抗张强度≥MPa	21	Elongation at break 断裂伸长率≥%	100	Volume resistivity 体积电阻率≥Ω.m	1.0×10 ¹² (20°C)	Flame test 阻燃等级	94V-0	Hardness shore A 邵氏硬度	90~96	Aging temperature 老化温度°C	136	Aging time hrs 老化时间 Hr	168	Tensile strength retrntion 抗张残率≥%	70	Elongation retrntion 伸长残率≥%	65	Density 比重	1.40+/-0.05	Brittle temperature 脆化温度°C	-15
Tensile strength 抗张强度≥MPa	21																						
Elongation at break 断裂伸长率≥%	100																						
Volume resistivity 体积电阻率≥Ω.m	1.0×10 ¹² (20°C)																						
Flame test 阻燃等级	94V-0																						
Hardness shore A 邵氏硬度	90~96																						
Aging temperature 老化温度°C	136																						
Aging time hrs 老化时间 Hr	168																						
Tensile strength retrntion 抗张残率≥%	70																						
Elongation retrntion 伸长残率≥%	65																						
Density 比重	1.40+/-0.05																						
Brittle temperature 脆化温度°C	-15																						
Remark	ROHS REACH																						



深圳市帝源新材料科技股份有限公司

SHENZHEN DIYUAN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：中国广东省深圳市光明新区公明街道合水口社区下朗工业区 37 栋

TEL: 0755-29860782 FAX: 0755-29860765 邮编: 518106

证书号第 1640132 号

125556



发明专利证书

发明名称：用于超薄壁半硬质聚氯乙烯电缆材料及其制备工艺

发明人：张万涛；曹明勇；曾美昌；熊陶

专利号：ZL 2013 1 0001555.3

专利申请日：2013 年 01 月 04 日

专利权人：深圳市帝源新材料科技有限公司

授权公告日：2015 年 04 月 22 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 01 月 04 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

申长雨

